




ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterkategorie
Glitzer	Glitzer
Finishes	Texturiert
Texturiert	Produkttyp
	PET
Breite	Länge
122cm	30 Meter
Kleber	Akrylkleber PSA mit Luftkanal
Garantie	10 Jahre
Verformbar	Not Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Durchschnittlich
Musterrichtung	-
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	400 µm
Lagerung (maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	Zwischen 5°C und 30°C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen
Installations-Temperatur	Zwischen 12°C und 38°C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Konform	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Ungeprüft
REACH	Ungeprüft	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Ungeprüft
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Ungeprüft	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Ungeprüft
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Ungeprüft	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Ungeprüft
Produktklassifizierung (EN13502)	Coming soon	Flüssigkeitsaufnahmezeit. (ISO 9073-6 2000)	Ungeprüft
Brandschutztüren (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Coming soon	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Ungeprüft
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Thermoschockbeständigkeit	Coming soon
IMO/MED Modul B - E	No	Lichtbeständigkeit	Coming soon
Schienenverkehr (ISO 5658-22006 + A1201f)	Ungeprüft	Klebkraft Test	Nach 24 Stunden nach der Installation: 1.43 kg/cm
Tchibo resistance against stains	Ungeprüft	Widerstandsfähigkeit	Ungeprüft
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Ungeprüft		
Saugfähigkeit (EN12956)	Ungeprüft		
Reinigung (EN12956)	Ungeprüft		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Ungeprüft		

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Anwendungshinweise: Tragen Sie ein mildes Reinigungsmittel auf die Oberfläche der Folie auf, wie zum Beispiel ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von Produkten mit übermäßig sauren oder basischen pH-Werten. Bei hartnäckigen Flecken können Sie heißes Wasser (nicht kochend) verwenden. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Lösung aus Isopropylalkohol und Wasser (70% ISO, 30% H2O). Verwenden Sie diese Lösung jedoch nicht auf bedruckten Cover Styl-Oberflächen. -Verwenden Sie beim Reinigen der Folienoberfläche nur weiche Tücher oder Schwämme, um Schäden zu vermeiden. -Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln auf organischer Basis wie Ammoniak oder Poltur, da diese der Folie schaden können. Reinigungsmittel, und Desinfektionsmittel oder ätzende Mittel sollten vor der Verwendung an einer versteckten Stelle getestet werden. Bei Cork-Referenzen ist aufgrund ihrer Staub- und Schmutzbeständigkeit nur minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten, um diese Oberflächen zu reinigen. Bei feuchten oder nassen Flecken verwenden Sie ein saugfähiges Tuch, um die Feuchtigkeit abzuwischen, und trocknen Sie den betroffenen Bereich sorgfältig so schnell wie möglich. Durch Befolgen dieser Anweisungen können Sie die Langlebigkeit und das Erscheinungsbild Ihrer Folie sicherstellen. Hartnäckige Flecken deuten auf unzureichende Pflege und Wartung hin. In solchen Fällen erwägen Sie die Verwendung einer Ausbesserungs- / Reparaturmethode (nicht garantiert, aber wirksam und wirtschaftlich) oder den Austausch der gesamten Folie.

Bildarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.