


Technisches Datenblatt

SOL-ti35X titan mittel

Sonnenschutzfolie außen

Licht Transmission	32%
Licht Reflexion außen	23%
Licht Reflexion innen	21%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	65%
Solar Reflexion	27%
Solar Absorption	47%
Solar Transmission	26%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	61%
g-Wert	0,35
b-Faktor	0,40



65% Reduzierte Strahlung!

Eigenschaften:

Hitzeschutz:	Guter Hitzeschutz	Dicke:	95 μ
Blendschutz:	Guter Blendschutz	Breiten (cm):	152
Sichtschutz:	Gut bei Tageslicht, einseitiger Spiegeleffekt	Durchsicht:	Transparent
UV-Schutz:	Verzögert den Ausbleichprozess	Klebstoff:	Selbstklebend
Tönung:	Titan mittel	Oberfläche:	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen

Hinweise:

Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.